

CABLES ET CONDUCTEURS AERIENS

Conducteurs en alliage d'Aluminium renforcé en acier - type AL/ST6C



Norme : NF 50182

Description : Une couche externe de conducteur en aluminium concentrique, câblé sur le noyau central de fils d'acier galvanisé massif ou rigide pour former un conducteur en alliage d'aluminium renforcé en acier

Application : Câbles destinés aux lignes aériennes : transport et distribution électriques

Code de produit	Section nominale	Nombre et diamètre nominale de brins		Résistance MAX. CC. à 20 °C:	Chare de rupture	Diamètre Extérieur Approx.	Poids Approx.
PHLOX - PASTEL - POLYGONUM		Alliage d'Aluminium	Acier				
		mm²	No X Ø(mm)				
ACO-T001-U(37,7)-00-02	37,7	9X2	3X2	1,1750	22,86	8,3	151,4
ACO-T001-U(59,7)-00-02	59,7	12X2	7X2	0,8835	44,14	10	276
ACO-T001-U(75,5)-00-02	75,5	12X2,25	7X2,25	0,6981	55,86	11,3	349,3
ACO-T001-U(94,1)-00-02	94,1	15X2,1	19X1,68	0,6435	77,96	12,6	474,2
ACO-T001-U(166,2)-00-02	116,2	18X2	19X2	0,5921	104,93	14	625
ACO-T001-U147,1-00-02	147,1	18X2,25	19X2,25	0,4678	132,8	15,8	791
ACO-T001-U(147,1)-00-02	147,1	30X2,25	7X2,25	0,2795	79,12	15,8	547
ACO-T001-U181,6-00-02	181,6	18X2,5	19X2,5	0,3789	160,22	17,5	976,6
ACO-T001-U(181,6)-00-02	181,6	30X2,5	7X2,5	0,2264	96,31	17,5	675,3
ACO-T001-U227,8-00-02	227,8	18X2,8	19X2,8	0,3021	200,98	19,6	1225
ACO-T001-U(227,8)-00-02	227,8	30X2,8	7X2,8	0,1805	120,81	19,6	847,1
ACO-T001-U288,3-00-02	288,3	18X3,15	19X3,15	0,2387	249,93	22,1	1550,4
ACO-T001-U(288,3)-00-02	228,3	30X3,15	7X3,15	0,1426	151,26	22,1	1072,1
ACO-T001-U(299,4)-00-02	299,4	42X2,5	19X2,5	0,1622	198,51	22,5	1302,8
ACO-T001-U(375,6)-00-02	375,6	24X2,8	37X2,8	0,2270	369,27	25,2	2202,4
ACO-T001-U(411,7)-00-02	411,7	32X3,6	19X2,4	0,1025	223,8	26,4	1575,1
ACO-T001-U(612,6)-00-02	612,6	66X3,13	19X2,65	0,0657	312,81	32	2225
ACO-T001-U(865,4)-00-02	865,4	66X3,72	19X3,15	0,0465	430,29	38,1	3143,2

Les données ci-dessus sont approximatives et soumises à une tolérance de fabrication